

# Technická špecifikácia látky HOME



Gramáž / Weight	420g/m2 +/-5%
Zloženie / Composition	100% PES
Šírka / Width of roll	140 cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result	Kategória kvality / Category
Pevnosť v odere / Tensile Strength	DIN EN ISO 13934 – 1:2013	osnova / warp : 600-663 N útok / weft : 411-455 N	A/B
Pevnosť v tahu / Tear growth resistance	DIN EN ISO 13937 – 3:2002	osnova / warp : 41,4-45,8 N útok / weft : 38,9-43 N	A/A-B
Odolnosť nite vo švíku / Resistance to seam slippage	DIN EN ISO 13936 – 2:2004 Náklad / Load : 180 N	osnova / warp : 1,9-2,1mm útok / weft : 1,5-1,7mm	A/A
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST	DIN EN ISO 12947 - 1 DIN EN ISO 12947 - 2	90 0000 -100 000 cyklov / MTD	A
Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test	DIN EN ISO 12945 – 2:2021	4	B
Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light	DIN EN ISO 105 - B02:2014-11	5	B
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing	DIN EN ISO 105 - X12:2016	na sucho / dry : 4-5 na mokro / wet : 4-5	A-B/A
Zápalnosť / Ignitability	DIN EN 1021 - 1	potvrdené / passed	



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 30.10.2024. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.

Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.