

Technická špecifikácia látky MAGIC



Gramáž / Weight	500g/m2 +/- 3%
Zloženie / Composition	100% PES
Šírka / Width of roll	140 cm +/- 2 cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result	Katégoria kvality / Category
Pevnosť v odere / Tensile Strength		osnova / warp : 1100 N útok / weft : 520 N	
Pevnosť v ťahu / Tear growth resistance		osnova / warp : 64 N útok / weft : 64 N	
Odolnosť nite vo švíku / Resistance to seam slippage		osnova / warp : 6 mm útok / weft : 6 mm	
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST		> 50 000 cyklov / MTD	
Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test		4	
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing		na sucho / dry : 4-5 na mokro / wet : 4-5	



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.

Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.

Adresa : Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07, Trenčianske Bohuslavice

Tel. : +421 903 262 806

Email : stesa@stesa.sk

Web : www.stesa.sk