

Technická špecifikácia látky NANCY



REACH CONFORM



NON-FLAMMABLE



STANDARD 100

Gramáž / Weight	270g/m ²
Zloženie / Composition	100% PES
Šírka / Width of roll	140 cm +/- 2 cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result	Kategória kvality / Category
Pevnosť v odere / Tensile Strength	DIN EN ISO 13934 - 1	osnova / warp : 736 N (21,7%) útok / weft : 765 N (17,8%)	A/A
Pevnosť v ťahu / Tear growth resistance	DIN EN ISO 13937 - 3	osnova / warp : 81,4 N útok / weft : 117,1 N	A/A
Odolnosť nite vo švíku / Resistance to seam slippage	DIN EN ISO 13936 - 2 Náklad / Load : 180 N	osnova / warp : 3,0mm útok / weft : 3,00mm	A/A
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST	DIN EN ISO 12947 - 1 DIN EN ISO 12947 - 2	60 000 cyklov / MTD	B
Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test	DIN EN ISO 12945 - 2 2000 cycles	4-5	A
Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light	DIN EN ISO 105 - B02 Process 3	5	B
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing	DIN EN ISO 105 - X12	na sucho / dry : 4-5 na mokro / wet : 5	A/A
Zápalnosť / Ignitability	DIN EN 1021 - 1	potvrdené / passed	



Porohové látky
a celulózný materiál



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 19.09.2025. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závrada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.

Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.

Adresa : Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07, Trenčianske Bohuslavice

Tel. : +421 903 262 806

Email : stesa@stesa.sk

Web : www.stesa.sk