



# Technická špecifikácia látky PROSECCO OUTDOOR

Gramáž / Weight	Prosecco 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015	235 gr/m
	Prosecco 007	300 gr/m
Zloženie / Composition		100% Olefin
Šírka / Width of roll		155 – 160 cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result	Katégoria kvality / Category
Pevnosť v odere / Tensile Strength	DIN EN ISO 13934 - 1	osnova / warp : 1930 útok / weft : 1375	-
Pevnosť v ťahu / Tear growth resistance	DIN EN ISO 13937 - 2	osnova / warp : 103 útok / weft : 92	-
Odolnosť nite vo švíku / Resistance to seam slippage	DIN EN ISO 13936 - 2	osnova / warp : 4-5mm útok / weft : 1-2mm	-
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST	DIN EN ISO 12947 - 2	16 500 cyklov / MTD	-
Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test	DIN EN ISO 12945 - 2	5	-
Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light	DIN EN ISO 105 - B02	7+	-
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing	DIN EN ISO 105 - X12	na sucho / dry : 5 na mokro / wet : 5	-
Test farebnej stálosti voči počasiu/ Weather fastness	TS EN ISO 105-B04	7+	
Test farebnej stálosti voči bazénovej vode/Pool Water fastness	ISO 10 E03	4/5	



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 04.12.2020. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.

Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.