

Technická špecifikácia látky RAINBOW



WATER BLOCKED



NON-FLAMMABLE



REACH CONFORM

Gramáž / Weight

250g/m²


Zloženie / Composition

100% SDP (Solution Dyed Polyester)

Šírka / Width of roll

150 cm +/- 2 cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result	Kategória kvality / Category
Pevnosť v odere / Tensile Strength	DIN EN ISO 13934 - 1	osnova / warp : 1975 N (42,6%) útok / weft : 808 N (27,2%)	A/A
Pevnosť v ťahu / Tear growth resistance	DIN EN ISO 13937 - 3	osnova / warp : 83,8 N útok / weft : 36,5 N	A/B
Odolnosť nite vo švíku / Resistance to seam slippage	DIN EN ISO 13936 - 2 Náklad / Load : 180 N	osnova / warp : 2,0mm útok / weft : 2,6mm	A/A
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST	DIN EN ISO 12947 - 1 DIN EN ISO 12947 - 2	>100 000 cyklov / MTD	A
Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test	DIN EN ISO 12945 - 2 2000 cyklov / cycles	4	B
Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light	DIN EN ISO 105 - B02 Process 3	>8	
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing	DIN EN ISO 105 - X12	na sucho / dry : 5 na mokro / wet : 5	A/A
Stálofarebnosť voči praniu / Fastness to washing	DIN EN ISO 105-C06	4-5	
Stálofarebnosť voči morskej vode / Fastness to sea water	DIN EN ISO 105-E02	5	
Stálofarebnosť voči chlóranej vode / Fastness to chlorine bathing water	DIN EN ISO 105-E03	4-5	



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovani. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 20.12..2024. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako záhada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.

Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.

Adresa : Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07, Trenčianske Bohuslavice

Tel. : +421 903 262 806

Email : stesa@stesa.sk

Web : www.stesa.sk