

Technická špecifikácia LEHÁTKOVINA

Gramáž / Weight	270g/m2 +/- 5%
Zloženie / Composition	70% Bavlna, 30 % Polypropylén
Šírka / Width of roll	45cm, 60 cm, 140 cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result
Pevnosť v odere / Tensile Strength	ISO 1421	osnova / warp : 800 N útok / weft : 1500 N
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST	ISO 12947 – 2:1998	-
Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test	ISO 12945 – 1	nie



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovaní. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 06.11.2017. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.
Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží.

Adresa : Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07, Trenčianske Bohuslavice

Tel. : +421 903 262 806

Email : stesa@stesa.sk

Web : www.stesa.sk